

FONDO AUTOMOTRIZ PRIMARIO GRIS, BLANCO, NEGRO y ROJO ÓXIDO

El **FONDO AUTOMOTRIZ RODISA** es un Primario con alto contenido de sólidos, sacado rápido, de fácil lijado y de excelente adherencia sobre lámina negra.

MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie:

- Lije la superficie a pintar con lija del No. 400 en humedo, con el propósito de eliminar óxido y la grasa hasta que la superficie quede tersa.
- Lave y seque con un trapo limpio.
- Aplique el Primario **RODISA** con pistola, a una presión entre 2.5 y 3.0 kg/cm².

Preparación del Primario:

- Mezcle bien el Primario antes de usarse.
- Diluya el Primario con thinner estándar de buena calidad en una proporción de 1 parte de Primario y 2 de thinner estándar de calidad.
- Mezcle bien y viértase en el vaso de la pistola.
- Ajuste la presión del aire entre 2.5 y 3.0 kg/cm².
- Proceda a pintar.

CARACTERÍSTICAS:

DENSIDAD A 25°C g/ml:

VISCOSIDAD A 25°C cps:

% DE SÓLIDOS EN PESO:

TIEMPO DE SECADO AL TACTO:

SECADO AL POLVO:

TIEMPO DE LIJADO:

ADHERENCIA A 45 min:

ESPECIFICACIONES:

1.094 - 1.17 g/ml

18,000 - 22,000

44 - 465%

10 min - 15 min

5 min

30 min

100%

PRESENTACIONES:

TAMBOR CON 200 lt

CUBETA CON 19 lt

GALÓN CON 3.8 lt

LITRO CON 950 ml

ALMACENAJE:

Se debe de almacenar en sombra y en su envase original, alejado de cualquier chispa o fuente de ignición. Todos los almacenes deben cumplir con las normas o códigos locales y/o federales de incendios y construcciones.

PRECAUCIONES:

MANTÉNGASE ALEJADO DE FLAMAS O CHISPAS. NOS SE APLIQUE EN AREAS CON POCA O NULA VENTILACION. USE EL EQUIPO DE SEGURIDAD: GUANTES, MASCARILLA PARA VAPORES ORGÁNICOS, LENTES DE SEGURIDAD, ETC..